
INTERVENCIÓN PARA EL MONTAJE DEL DOCUMENTO DE LAS "ORDENANZAS SOBRE APROVECHAMIENTOS DE PASTOS FIRMADAS ENTRE EL MAESTRE DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA Y EL CORREGIDOR DE CORIA"

La conservación en los depósitos de un documento, especialmente si ya ha sido restaurado, exige una acomodación especial y una protección ante eventuales agentes de deterioro. El pergamino, material de soporte de este documento, es susceptible de modificaciones dimensionales por ser altamente higroscópico. Por ello fue realizado un montaje que mantuviese el alisado original mediante una tensión perimetral, evitando que mínimas fluctuaciones de humedad relativa o temperatura alterasen sus intrínsecas características originales.

1. Tras los tratamientos de restauración efectuados, fueron adheridas tiras de papel japonés washi, dispuestas perimetralmente al borde de la obra y apoyadas sobre la misma.

2. Las tiras perimetrales al cartón de trasera (Canson de calidad Museum de 3 milímetros de espesor) con el mismo adhesivo estable fisicoquímicamente con la obra y reversible.

3. Posteriormente fue reforzada en un cartón de iguales características al de la trasera, al que se realizó una ventana, de manera que quedasen visibles las pestañas de sujeción perimetral y por tanto el dato codicológico del borde irregular del documento.

4. El documento de la izquierda con soporte de papel y tintas manuscritas de época (finales del XVIII principios del XIX), se encontraba a modo de cubierta del pergamino a la recepción de este en el laboratorio. Previendo la posibilidad de extravío, tras la intervención de restauración, se conserva en la misma carpeta-contenedor que el pergamino.

5. Con la finalidad que el montaje permitiera la visualización del fragmento manuscrito del revés del documento, se realizó una ventana protegida.

La intervención de restauración comprende el conjunto de métodos e intervenciones destinados a prolongar la vida del Patrimonio Documental, sin modificar o alterar los aspectos intrínsecos de su identidad material e intelectual, se muestran a continuación algunos de los procesos que se realizaron en este documento.

1. Análisis material del soporte del documento que contiene la transcripción. Recogida de la filigrana del papel mediante luz transmitida y calco.

2. Análisis de solubilidad de tintas, previos a la toma de decisión de los tratamientos a seguir. Se realizaron pruebas con distintos medios, acuosos, hidroalcohólicos (en distintas proporciones) y al desacidificador.

3. Operación de desmontaje con el fin de permitir los tratamientos de restauración correspondientes, tanto del soporte de pergamino como del celulósico.

4. Despegado de las dos partes que formaban el papel, decisión valorada y justificada ya que el adhesivo que había sido utilizado se había degradado

produciendo una mancha parduzca en el soporte.

5. Eliminación de la masa adhesiva degradada por oxidación de sus componentes de origen animal (gelatinas).

6. Limpieza acuosa del documento de naturaleza celulósica, posteriormente fue realizada la desacidificación que dotara al documento de una reserva alcalina previniendo a una degradación por acidez.